

Документ о качестве щебня.

1. Номер документа _____ Дата отгрузки _____
2. Наименование потребителя _____

3. Адрес потребителя _____
4. Номера вагонов _____

5. ГОСТ 25607-2009

6. Поставляемая фракция щебня 0-80 мм.

Наименование основных показателей	Нормативное значение	Фактическое значение для
Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы, % по массе (Группа щебня)	До 10,00 включительно (1) Св.10,00 до 15,00 (2)	6,0
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2,00	0,75
Содержание глины в комках, %	Не более 0,25	нет
Насыпная плотность, кг/МЗ	Не нормируется	1,56
Содержание зерен слабых пород		
Морозостойкость	F 15- F 400	F 300
Марка по дробимости	200-1200	800
Истинная плотность, г/см ³	Не нормируется	
Потеря массы при испытании щебня, %	До 11 вкл.	8

Наименование материала	Наиб. размер зерен	Состав, %	Полный остаток на ситах размеров отверстий, мм									
			80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05	
Щебень фр. 0-80		100										
Готовая смесь			0	3,0	15,8	65,0	73,2	84	92,1	94,3	96,0	
Требования ГОСТ	80		0-10	15-35	28-55	40-70	50-80	60-85	80-95	91-97	95-100	

Контролер ОТК _____

Мастер отгрузки _____

