

Документ о качестве щебня.  
фракция св. 5 до 10 мм

1. Номер документа \_\_\_\_\_ Дата отгрузки \_\_\_\_\_

2. Наименование потребителя \_\_\_\_\_

3. Адрес потребителя \_\_\_\_\_

4. Номера вагонов \_\_\_\_\_

Наименование основных показателей	Нормативное значение	Фактическое значение для фракции 5-10
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе		
1,25	95-100	95,35
2,5	95-100	95,22
5	90-100	90,14
7,5	30-60	31,3
10	до 10	5,1
12,5	до 0,5	0,35
Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы, % по массе (Группа щебня)	От 10 до 15 вкл. для 2 группы	12,3 (2 группа)
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2,00	0,4
Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 5,00	4,5
Содержание глины в комках, %	Не более 0,25	0,01
Насыпная плотность, кг/ М3	Не нормируется	1327
Марка по истираемости	И 1- И 4	И1
Морозостойкость	F 15- F 400	F300
Марка по дробимости	200-1200	(1200)
Водопоглощение, %	Не нормируется	4,6
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, бк/кг	От 0,00 до 1500,00	1 класс (Аэфф не более 370Бк/кг)

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

Мастер отгрузки \_\_\_\_\_

