

Документ о качестве щебня.
фракция св. 5 до 20 мм

1. Номер документа:
2. Наименование потребителя:
3. Адрес потребителя:
4. Вес
5. ГОСТ8267-93

Дата отгрузки: _____ 2018 г.

Наименование основных показателей	Нормативное значение	Фактическое значение для фракции 5-20
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе		
1,25	95-100	99,93
2,5	95-100	99,54
5	90-100	99,24
12,5	30-60	48,1
20	до 10	9,98
25	до 0,5	0,0
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе (Группа щебня)	до 10 вкл. для 1 группы	8,9 (1 группа)
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2,00	0,4
Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 5,00	4,5
Содержание глины в комках, %	Не более 0,25	0,01
Насыпная плотность, кг/ М3	Не нормируется	1515
Марка по истираемости	И 1- И 4	
Морозостойкость	F 15- F 400	2,0 F300 (15)
Марка по дробимости	200-1200	9,82 (1200)
Водопоглощение, %	Не более 1,00	4,1
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, бк/кг	От 0,00 до 1500,00	1 класс(Аэфф не более 370Бк/кг)

Контролер ОТК



Мастер отгрузки

