

Документ о качестве щебня.

1. Номер документа \_\_\_\_\_ Дата отгрузки \_\_\_\_\_
2. Наименование потребителя \_\_\_\_\_
3. Адрес потребителя \_\_\_\_\_
4. Номера вагонов \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
5. ГОСТ 25607-2009
6. Поставляемая фракция щебня 0-40 мм.

№	Наименование	Качественные показатели
III	Зерновой состав. Полные остатки на ситах, %	
	80 мм	
	40 мм	7,6
	20 мм	23,5
	10 мм	38,6
	5 мм	49,5
	2,5 мм	68,4
	0,63 мм	81,5
	0,16 мм	91,3
	0,05 мм	92,4
2,	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, группа	II
3.	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, %	4
4.	Содержание зерен слабых пород, %	
5.	Марка щебня по прочности	1200
6.		F 300
7.	Объемная насыпная масса, т/м <sup>3</sup>	1,4
9.	Истираемость	II

Контролер ОТК

Мастер отгрузки

